

# RINFOSYNT TOP

## ARMATURA AD ALTA TENACITÀ DI TESSUTO NON TESSUTO IN POLIESTERE RIVESTITO

### DESTINAZIONE DEL PRODOTTO

Interposta tra le due mani di una guaina liquida, viene impiegata per impermeabilizzare grandi superfici o superfici microcavillate. Ideale nel ciclo di impermeabilizzazione abbinata a TOPBIT (guaina liquida elastomero-bituminosa ad alta prestazione).

### DESCRIZIONE

RINFOSYNT TOP è un tessuto non tessuto spunlaid in poliestere 100%, coesionato termicamente.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristica	Normativa	Valore
Massa areica	EN 29073-1	100 g/m <sup>2</sup>
Spessore	EN 29073-2	0,5 mm
Carico alla rottura longitudinale	EN 29073-3	335 N/5 cm
Carico alla rottura trasversale	EN 29073-3	330 N/5 cm
Carico con 2% di allungamento	EN 29073-3	110 N/5 cm
Carico con 15% di allungamento	EN 29073-3	250 N/5 cm
Resistenza allo strappo	DIN 53363	145 N
Lacerazione al chiodo	EN 12310	170 N
Confezione		rotolo 50x1 m

SYNTAX si riserva la facoltà di cambiare in qualsiasi momento e a sua discrezione le caratteristiche tecniche dei materiali come pure le informazioni tecniche riportate nelle proprie pubblicazioni. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite, rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni dei prodotti. Considerate le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi a noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati dei materiali applicati.

